

冷拉钢纤维 - 碳钢



应用:

- 预制混凝土
- 工业地面 & 工业建筑混凝土钢筋
- 桥梁 & 路面混凝土加固
- 地铁 & 高铁混凝土加固

化学成分 (最大值):

C	Si	Mn	P	S	其它
0.12	0.30	0.50	0.045	0.050	余量

抗拉强度	: 1100 MPa (N/mm ²)
屈服强度	: 185 MPa (N/mm ²)
密度	: 7.85 (g/cm ³)
磁性	: 有磁性
长度	: 可定制 10 - 60 mm
直径	: 可定制 0.2 - 1.0 mm

HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com