

钢板剪切不锈钢纤维 - AISI 310



应用:

- 耐热材料 (可达到 1200°C)
- 耐火浇注料
- 石油&化工行业
- 炉窑&冶金行业

化学成分 (最大值):

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | 其它 |
|------|-----|-----|-------|------|-----------|-----------|----|
| 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 余量 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 熔点 | : 1420-1460 °C |
| 使用温度 | : 1180 °C |
| 抗拉强度 | : 568 MPa (N/mm ²) |
| 密度 | : 7.98 (g/cm ³) |
| 金属组织 | : 奥氏体 |
| 磁性 | : 无磁性 |
| 长度 | : 可定制 10 - 50 mm |
| 直径 | : 可定制 0.2 - 1.0 mm |

HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com