

钢板剪切不锈钢纤维 - AISI 430



应用:

- 耐热材料 (可达到 1000°C)
- 耐火浇注料
- 钢铁&水泥行业
- 炉窑&冶金行业

化学成分 (最大值):

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	其它
0.12	0.75	1.0	0.040	0.03	16.0-18.0	0.6	余量

熔点	: 1420-1490 °C
使用温度	: 900 °C
屈服强度	: 263 MPa (N/mm ²)
抗拉强度	: 531 MPa (N/mm ²)
密度	: 7.76 (g/cm ³)
金属组织	: 铁素体
磁性	: 有磁性
长度	: 可定制 10 - 50 mm
等效直径	: 可定制 0.2 - 1.0 mm

HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com