

冷拉不锈钢纤维 - 406 纤维



应用:

- 耐热材料 (可达到 1250°C)
- 耐火浇注料
- 石油&化工行业
- 炉窑&冶金行业

化学成分 (最大值):

C	Si	Mn	P	S	Cr	Al	其它
0.06	0.6	0.6	0.06	0.06	12.0-14.0	3.0-5.0	余量

熔点	: 1455-1510 °C
使用温度	: 1230 °C
抗拉强度	: 1180 MPa (N/mm ²)
密度	: 7.10 (g/cm ³)
金属组织	: 铁素体
磁性	: 有磁性
长度	: 可定制 10 - 50 mm
直径	: 可定制 0.3 - 1.0 mm

HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com