

熔抽不锈钢纤维-ME330

HENG YANG



应用:

- 耐热材料 (可达到 1200°C)
- 耐火浇注料
- 石油&化工行业
- 炉窑&冶金行业

化学成分 (最大值):

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	其它
0.3	2.0	2.0	0.045	0.03	17.0-20.0	34.0-37.0	余量

熔点	: 1380-1440 °C
使用温度	: 1150 °C
屈服强度	: 203 MPa (N/mm ²)
抗拉强度	: 490 MPa (N/mm ²)
密度	: 7.98 (g/cm ³)
金属组织	: 奥氏体
磁性	: 无
长度	: 可定制 10 - 50 mm
等效直径	: 可定制 0.3 - 1.0 mm

HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com