

耐热锚固件 253MA/S30815



应用:

- 耐热材料 (可达到 1150°C)
- 耐火浇注料
- 石油&化工行业
- 炉窑&水泥行业

化学成分 (最大值):

C	Si	N	Ce	S	Cr	Ni	其它
0.10	2.0	0.2	0.08	0.03	20.0-22.0	10.0-12.0	余量

熔点	: 1420-1480 °C
使用温度	: 1100 °C
抗拉强度	: 580 MPa (N/mm ²)
密度	: 7.98 (g/cm ³)
金属组织	: 奥氏体
磁性	: 无
长度	: 定制
直径	: 定制

HengYang Steel Fiber

Tel: +86-734-8413463

Fax: +86-734-8411922

Mob: +86-17711646910

Email: info@hysteelfiber.com

Web: www.hysteelfiber.com